

PRIMER LT

Promoteur d'adhérence acrylique pour Ultratop Loft
et mortiers à base de ciment



DOMAINES D'APPLICATION

Promoteur d'adhérence et primaire universel pour usage interne. Ce produit est adapté notamment pour améliorer l'adhérence entre les différentes couches d'**Ultratop Loft** et les mortiers de lissage MAPEI à base de ciment. Il peut être appliqué sur tous les types de surface absorbante et non absorbante.

Quelques exemples d'application

- Primaire d'accrochage entre des couches successives d'**Ultratop Loft** sur des surfaces horizontales et verticales;
- Préparation de chapes compactes et lisses en ciment et de dalles en béton à l'aide d'un lissage MAPEI (se référer aux produits prévus pour la préparation de supports);
- Traitement de surfaces présentant des traces d'adhésifs ou des couches de lissage bien collées avant d'effectuer le lissage ou d'appliquer un adhésif;
- Traitement de surfaces en plâtre, anhydrite, bois, contreplaqué marine, panneau de copeaux, terrazzo, céramique et en pierre naturelle avant le lissage de la surface ou le collage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Primer LT est un primaire et un promoteur d'adhérence sans solvant à base de résine acrylique à dispersion aqueuse. Il est facile à appliquer, très résistant à l'eau et au vieillissement et présente des caractéristiques optimales d'adhérence.

Primer LT est un produit en latex blanc prêt à l'emploi, facile à appliquer au rouleau ou au pinceau.

Primer LT est ininflammable et à très faible émission de composés organiques volatils (EMICODE EC1 Plus). Ce produit n'est nocif ni pour les applicateurs du produit ni pour les utilisateurs finaux de la pièce ou de l'endroit dans lequel il est appliqué et il peut être stocké sans précaution particulière.

INDICATIONS IMPORTANTES

- N'appliquer **Primer LT** que sur des surfaces en intérieur.
- Utiliser **Primer EP** ou **Mapeprim SP** sur des supports en magnésie.
- Utiliser **Primer LT** seulement sur du bois qui reste stable en présence d'humidité.
- Ne pas utiliser **Primer LT** dans des endroits présentant des remontées d'humidité par capillarité.
- Dans le cas où **Primer LT** est utilisé pour **Ultratop Loft**, il doit seulement être appliqué entre les différentes couches et comme primaire pour les surfaces verticales absorbantes.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Dans le cas où le produit est utilisé comme couche intermédiaire entre deux couches de lissage d'**Ultratop Loft**, s'assurer que la première couche est dure et sèche. Les supports doivent être secs et solides, exempts de poussière, de matériaux non adhérents, de fissures, de peinture, cire, huile, rouille ou tout autre matériau ou produit susceptible de nuire à l'adhérence. Éliminer toutes les traces de poussière à la surface à l'aide d'un aspirateur. Il est indispensable de s'assurer qu'il n'y a pas de remontée d'humidité par capillarité. Les chapes flottantes installées sur des structures légères ou sur des matériaux isolants et les chapes installées directement sur le sol doivent être isolées par un pare-vapeur.

Application du produit

Appliquer **Primer LT** en l'appliquant uniformément à la surface à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau en respectant les rapports de dilution suivants:

- 1:1 en poids avec de l'eau dans le cas où il est appliqué entre les couches d'**Ultratop Loft**;
- 1:2 en poids avec de l'eau sur des supports à base de ciment ou anhydrite;
- pur sur l'ancienne céramique, la pierre naturelle, le bois et les traces d'adhésif (à condition qu'il soit résistant à l'eau).

Attendre que le produit soit sec et appliquer la couche suivante d'**Ultratop Loft** ou de lissage à base de ciment demandé: le temps d'attente est de 2 à 5 heures selon la température ambiante et le degré d'humidité de la pièce. Nous conseillons de ne pas attendre plus de 24 heures.

NETTOYAGE

Éliminer **Primer LT** des sols, murs, revêtements, outils, mains et vêtements avec de l'eau pendant qu'il est encore frais. Une fois sec, on peut le retirer à l'alcool.

CONSOMMATION

Dans le cas où **Primer LT** est appliqué entre des couches consécutives d'**Ultratop Loft**, la consommation est d'environ 0,1 kg/m². Pour les autres revêtements, la consommation se situe entre 0,1 et 0,2 kg/m² selon la porosité du support et les conditions de mise en œuvre.

CONDITIONNEMENT

Primer LT est livré en bidons de 5 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine fermé à une température entre +5°C et +30°C.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)	
DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Consistance:	liquide fluide
Couleur:	blanc
Masse volumique (g/cm ³):	1,03
pH:	7,5
Extrait sec (%):	43
Viscosité Brookfield (mPa.s):	1200 (# 2 - rpm 20)
EMICODE:	EC1 Plus - à très faible émission
DONNÉES D'APPLICATION (à +23°C et 50 % H.R.)	
Température d'application:	de +5°C à +35°C
Temps de séchage:	
– béton-bois:	15 à 20 min.
– céramique:	30 à 40 min.

Temps d'attente avant d'appliquer l'adhésif ou le lissage: – béton-bois: – céramique:	2 à 3 heures 4 à 5 heures
CARACTÉRISTIQUES FINALES	
Résistance à l'humidité:	excellente
Résistance aux effets du vieillissement:	excellente
Résistance aux solvants et aux huiles:	modérée
Résistance aux acides et aux alcalins:	modérée
Résistance à la température:	excellente

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DEGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

6786-11-2017 (FxCH)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contre façon

