

Bois Pétrissable

Produit

Pâte de réparation pour remplir les petites cavités en une fois dans tous types de bois. Peut être poncé après séchage.

Volumes

50 ml · 250 ml · 750 ml



Propriétés

- Prêt à l'emploi et facile à appliquer au couteau à enduire
- Sèche rapidement
- Large assortiment de couleurs
- Parfaitement ponçable
- Recouvrable avec les laques à base d'eau ou de solvants
- Pour applications intérieures et extérieures

Destination

Rectavit Bois Pétrissable a été développé pour colmater et réparer les surfaces abîmées, les petits trous et les fissures dans le bois.

Rectavit Bois Pétrissable peut parfaitement être appliqué pour traiter des imperfections, des petites cavités et autres trous dans les sols en parquet, pour les protéger avant le ponçage.

Restriction

Rectavit Bois Pétrissable peut être appliqué à l'extérieur à condition de protéger le bois avec une couche de vernis ou d'émail.

Préparation

Les matériaux à traiter doivent être propres, secs, exempts de rouille, de graisse et d'huile.

Éliminez les taches d'huile et de graisse avec Rectavit Enlève Taches.

Il est toujours conseillé de faire au préalable un test d'adhérence et de compatibilité pour chaque substrat et matériau, ainsi que d'évaluer l'aspect esthétique du collage, par exemple la translucidité, la structure.

Application

Appliquez Rectavit Bois Pétrissable avec une spatule ou un couteau à enduire en une ou plusieurs couches. Colmatez toujours les trous profonds en plusieurs couches, avec un temps intermédiaire de 30 min.

Bouchez toujours avec un rembourrage puis poncez la surface après séchage, après environ 12h.

Refermez immédiatement le tube ou la boîte après utilisation.

Données techniques: le produit

Base	Nitrate de cellulose
Viscosité	Pâteux
Taux de matière sèche	Ca. 40%
Densité	0,90 ± 0,05 kg/dm ³
Couleur(s)	Naturel, Chêne clair, Chêne moyen, Chêne foncé, Hêtre, Acajou, Meranti & Teck
Emballage(s)	Tube: 50 ml; Boîte : 0,25 – 0,75 l
Stockage	Se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation avec le bouchon/couvercle original.

Données techniques: le traitement

Outillage	Spatule, couteau de peintre
Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation*	En fonction de l'épaisseur de la couche
Temps de séchage : Hors poussières*	20–30 min
Temps de séchage : Ponçable*	Ca. 12 h
Temps de séchage : Recouvrable*	Ca. 12 h
Température d'application	Min. +10°C, max. +30°C
Nettoyage	Avec Rectavit Dissol avant séchage ; après durcissement uniquement mécaniquement.
Réparation	Rectavit Bois Pétrissable

Données techniques: le joint

Recouvrable	Oui
Plage de température	De -10°C à +60°C
Résistance à l'humidité	Bon
Waterbestendigheid	Médiocre

* Ces valeurs peuvent varier selon les conditions ambiantes comme température, humidité relative, support, la quantité utilisée.

Sécurité

Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'étiquette et la fiche de sécurité.