

INFO LABEL

"OSA" STEMPEL / CACHET "OSA"
EUROPESE NORM
 NORME EUROPÉENNE

MAX. SNELHEID / VITESSE MAX.
 80 m/s max.
 12.200/min

ARTIKELNR. / N° D'ARTICLE
EAN CODE / CODE EAN

AFMETINGEN / DIMENSIONS
 125 x 2,5 x 22,23
 A36T-BF
 STEEL

VEILIGHEIDSLABEL
 INDICATIONS DE SÉCURITÉ

A = ALUMINIUM OXYDE VOOR
 METAALBEWERKING
 OXYDE D'ALUMINIUM
 POUR USINAGE DU MÉTAL

C = SILICIUM CARBIDE VOOR
 STEEN-, GIETIJZER- EN
 ALUMINIUMBEWERKING
 CARBURE DE SILICIUM
 POUR USINAGE DE LA PIERRE,
 DE LA FONTE ET DE L'ALUMINIUM

DIKTE KORREL / GROSSEUR DU GRAIN
 36 : MIDDEL / MOYEN
 46 : MIDDEL / MOYEN
 60 : FIJN / FIN

HARDHEID / DURETÉ
 A = ZACHT → Z = HARD
 A = TENDRE → Z = DUR

B = BINDING OP BASIS VAN SYNTHETISCHE HARS
 LIANT À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE
F = VERSTERKT MET GLASVEZEL
 RENFORCÉ AVEC FIBRE DE VERRE

TOEPASSING / APPLICATION

PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMMES

CONSTRUCTIESTAAL
 ACIER DE CONSTRUCTION

GEREEDSCHAP IN STAAL
 ACIER D'OUTILLAGE

STEEN, ALGEMEEN
 PIERRE EN GÉNÉRAL

STALEN PLATEN, DUNNE PROFIELEN
 TÔLE D'ACIER, PROFILÉS MINCES

INOX
 ACIER INOXYDABLE

BETON, GASBETON
 BÉTON, BÉTON CELLULAIRE

GIETIJZEREN BUIZEN
 TUBES EN FONTE

AUSTENIET STAAL, TITANIUM
 ACIER AUSTÉRITIQUES TITANE

BAKSTEEN
 BRIQUES

OSA
 ORGANISATION FOR THE SAFETY OF ABRASIVES

TECHNISCHE INFO / INFO TECHNIQUE
VORMEN VAN DE ABRASIEVE SCHIJVEN / FORMES DES DISQUES ABRASIFS

T 41 **RECHTE SNIJSCHIJVEN**
 DISQUES À TRONÇONNER DROIT

T 42 **SNIJSCHIJVEN MET VERZONKEN ASGAT**
 DISQUES À TRONÇONNER À MOYEU DÉPORTÉ

T 27 **AFBRAAMSCHIJVEN MET VERZONKEN ASGAT**
 DISQUES À ÉBARDER À MOYEU DÉPORTÉ

LEVENSDUUR / DATES LIMITES D'UTILISATION


METALEN RING MET UITERSTE VERVALDATUM = V (FABRICATIE TRIMESTER + 3 JAAR)
 BAGUE MÉTALLIQUE AVEC DATE DE PÉREMPTION = V (TRIMESTRE DE FABRICATION + 3 ANS)

V01	V04	V07	V10
1 TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	4 TRIM.

MARKEERSYSTEEM VOOR ABRASIEVE SCHIJVEN OP BASIS VAN SYNTHETISCHE HARS
SYSTÈME DE MARQUAGE POUR DISQUES AGGLOMÉRÉS À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE

Type A	Korrel / Grain 30 / 36			Hardheid / Dureté V			Samenstelling / Composition BF
	GROF GROS	MIDDEL MOYEN	FIJN FIN	ZACHT DOUX	MIDDEL MOYEN	HARD DUR	
A : ALUMINIUM OXYDE OXYDE D'ALUMINIUM	12	36	60	P	S	U	B : SYNTHETISCHE HARS RÉSINE SYNTHÉTIQUE
C : SILICIUMCARBIDE CARBURE DE SILICIUM	A	A	A	M	R	V	BF : SYNTHETISCHE HARS GEHARD MET VEZELS RÉSINE SYNTHÉTIQUE RENFORCÉE DE FIBRE
Z : ZIRKOONKORUND CORINDON DE ZIRCONIUM	24	54	120	P	R	X	