

Fiche Technique

Scellement par injection FIS V Plus 360 S

Préparé le : 30.11.2020

Commenté le: 28.09.2022

Date d'impression: 28.09.2022

Version: 2.0

Page: 1 de 1

Description du produit : Mortier hybride haute performance en cartouche navette, sans styrène
Couleur : gris

Technical Data :

Données du produit	Méthode d'essai	Résultats
--------------------	-----------------	-----------

Stabilité		
Résistance aux UV (lumière du soleil)		résistant
Résistance à la température		120°C
Résistance à l'eau		résistant
Absorption d'eau		après 14 jours : 0,8%
Produits de nettoyage		1% de dolution de Tenside Pas d'effets
Comportement à long terme (résistance au gel et au dégel)	EOTA Part 5	Convient approuvé pour les applications extérieures

Physical properties		
Rétrécissement		< 0,9%
Dureté Shore D		Après 45 min. : > 80
Densité		1,6 – 1,8 g/cm ³
Conductivité thermique		0,73 W/mK
Résistance de contact		1,8 x 10 ¹² Ωcm

Caractéristiques d'installation		
Viscosité (20°C)	Brookfield (sp.7) 10 U/min	110 – 150 Pas
Temps de manipulation (10 – 20°C)		5 min
Temps de prise (10 – 20°C)		60 min
Durée		24 Mois