

Fiche technique

Produit: **PrimaCover Carpet**

N° Art.	:	900087	900089
EANnr.	:	8719439000872	8719439000896
Dimensions			
longueur	:	100m	100m
largeur	:	0.625m	0.625m
Couleur	:	Incolore	Incolore

Caractéristiques techniques

				Méthode d'essai
Épaisseur	:	50 µm	100 µm	AFERA 5006
Matériau	:	Polyoléfines	Polyoléfines	
Adhésif	:	Acrylique	Acrylique	
Adhésion	:	315 cN/cm	450 cN/cm	AFERA 5001
Allongement à la rupture (%)	:			AFERA 5004
longitudinale	:	>100	> 200	
transversale	:	> 450	> 500	
Force de rupture	:			
longitudinale	:	> 0.8 (daN/cm)	> 1.4 (daN/cm)	
transversale	:	> 0.5 (daN/cm)	> 1.2 (daN/cm)	
Utilisation en extérieur	:	0 mois		

Pose

Le film de protection doit être appliqué sur une surface propre et sèche, exempte de plis et de bulles d'air. L'élongation du film pendant l'application doit être < 1%.

Pose conseillée entre 15°C et 50°C.

Le film doit être retiré à nouveau dans les 4 semaines.

Application

Film de protection pour revêtement de sol textile.

Protège contre les dégradations par salissures, rayures et marques d'outils pendant le cycle complet d'utilisation.

Stockage

Le film de protection doit être stocké dans son emballage d'origine, dans des conditions propres et tempérées.

Le film de protection doit être appliqué dans un délai inférieur à 6 mois, à compter de la date de réception.

Les pièces protégées avec le film de protection ne doivent pas être exposées aux intempéries.

Il convient d'être prudent lors du chauffage par rayonnement infrarouge de surfaces protégées par le film protecteur imprimé : la surface imprimée du film peut absorber le rayonnement infrarouge à un taux différent de celui de la surface non imprimée.

Nous demandons au client de faire des tests pour s'assurer que ce différentiel d'absorption n'a pas d'effet indésirable sur la surface protégée.

Le traitement correct et donc réussi du produit n'est pas sous notre contrôle. Une garantie ne peut donc être donnée que pour la qualité du produit et non pour sa transformation.

Il incombe à l'utilisateur de déterminer si nos produits conviennent à son usage.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'auprès d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.